



# SINVICOMP SSN6028A

新加坡聚合树脂有限公司 - 易弯曲的聚氯乙烯

## 一般信息

总览	
材料状态	• 已商用：当前有效
供货地区	• 亚太地区
特性	• 耐化学品性能，良好      • 耐磨损性，良好
用途	• 电线电缆应用
电缆类型	• 5V-90
形式	• 粒子
加工方法	• 挤出

## ASTM & ISO 属性<sup>1</sup>

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度 / 比重	1.31		ASTM D792
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度	2900	psi	IEC 811-1-1
伸长率 <sup>2</sup> (断裂)	380	%	IEC 811-1-1
硬度	额定值	单位制	测试方法
肖氏硬度 (邵氏 A)	73		ASTM D2240
老化	额定值	单位制	测试方法
拉伸强度的变化率 (239°F, 504 hr)	25	%	AS 3147/3191
极限伸长率的变化率 (239°F, 504 hr)	35	%	AS 3147/3191

## 备注

<sup>1</sup> 一般属性：这些不能被视为规格。

<sup>2</sup> 9.8 in/min