



SINVICOMP SSZ6061

新加坡聚合树脂有限公司 - 易弯曲的聚氯乙烯

一般信息

总览

材料状态	<ul style="list-style-type: none"> 已商用：当前有效
供货地区	<ul style="list-style-type: none"> 亚太地区
用途	<ul style="list-style-type: none"> 电器导线护套材料
RoHS 合规性	<ul style="list-style-type: none"> RoHS 合规
形式	<ul style="list-style-type: none"> 粒子
加工方法	<ul style="list-style-type: none"> 挤出

ASTM & ISO 属性¹

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度 / 比重	1.40		ASTM D792
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度 ² (屈服)	2320	psi	IEC 811-1-1
伸长率 ² (断裂)	300	%	IEC 811-1-1
硬度	额定值	单位制	测试方法
肖氏硬度 (邵氏 A)	77		ASTM D2240
老化	额定值	单位制	测试方法
拉伸强度的变化率 (239°F, 504 hr)	10	%	IEC 811-1-2
极限伸长率的变化率 (239°F, 504 hr)	30	%	IEC 811-1-2

备注

¹ 一般属性：这些不能被视为规格。

² 9.8 in/min