



SINVICOMP SZS7068A-E5A

新加坡聚合树脂有限公司 - 易弯曲的聚氯乙烯

一般信息

总览	
材料状态	• 已商用：当前有效
供货地区	• 亚太地区
用途	• 电线护套
形式	• 粒子
加工方法	• 挤出

ASTM & ISO 属性¹

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度 / 比重	1.68		ASTM D792
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度	1160	psi	AS/NZS 1660
伸长率 (断裂)	230	%	AS/NZS 1660
硬度	额定值	单位制	测试方法
肖氏硬度 (邵氏 A)	86		ASTM D2240
老化	额定值	单位制	测试方法
拉伸强度的变化率 (239°F, 504 hr)	10	%	AS/NZS 1660
极限伸长率的变化率 (239°F, 504 hr)	25	%	AS/NZS 1660
补充信息	额定值	单位制	测试方法
Loss of Mass - 5 days (239°F)	1.2	mg/cm ²	AS/NZS 1660
Wire Type: 3V-90 in AS/NZS 3808			

备注

¹ 一般属性：这些不能被视为规格。