



Vital-Line SHE15085

新加坡聚合树脂有限公司 - 易弯曲的聚氯乙烯

一般信息

产品说明

Vital-Line SHE 15085 is a Polyvinyl Chloride Medical Extrusion Compound available in granular form.

总览

材料状态	• 已商用：当前有效
供货地区	• 亚太地区
特性	• 非邻苯二甲酸酯增塑剂 • 环氧乙烷消毒
用途	• 医疗/护理用品
形式	• 颗粒
加工方法	• 挤出

ASTM & ISO 属性¹

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度 / 比重	1.14		ASTM D792
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度 ² (屈服)	1310	psi	ASTM D638
伸长率 (断裂)	250	%	ASTM D638
硬度	额定值	单位制	测试方法
肖氏硬度 (邵氏 A)	43		ASTM D2240
热性能	额定值	单位制	测试方法
热稳定性 (374°F)	> 30.0		ASTM D2115-92

补充信息

Typical temperature profile for processing compound is from 135oC to 175oC. The optimum temperatures depend on the type of machine as well as screw design being used to process.

Feeding zone 135°C

Compression zone 145°C ~ 155°C

Mixing zone 155°C ~ 165°C

Nozzle / Die zone 165°C ~ 175°C

备注

¹ 一般属性：这些不能被视为规格。

² 20 in/min