



Vital-Line SHE2008X

新加坡聚合树脂有限公司 - 易弯曲的聚氯乙烯

一般信息

产品说明

Vital-Line SHE 2008X is a Polyvinyl Chloride Medical Extrusion Compound available in pellet form.

总览

材料状态	• 已商用：当前有效
供货地区	• 亚太地区
特性	• 非 DEHP 增塑剂 • 屏蔽 X 射线
用途	• 医疗/护理用品
形式	• 粒子
加工方法	• 挤出

ASTM & ISO 属性¹

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度 / 比重	1.52		ASTM D792
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度 ² (屈服)	> 2900	psi	ASTM D638
伸长率 (断裂)	> 180	%	ASTM D638
硬度	额定值	单位制	测试方法
肖氏硬度 (邵氏 D, 10 秒)	67		ASTM D2240
热性能	额定值	单位制	测试方法
热稳定性 (374°F)	> 30.0	min	ASTM D2115-92

补充信息

Typical temperature profile for processing compound is from 145°C to 170°C. The optimum temperatures depend on the type of machine as well as screw design being used to process.

Feeding zone 145°C

Compression zone 150°C ~ 160°C

Mixing zone 160°C ~ 165°C

Nozzle / Die zone 160°C ~ 170°C

备注

¹ 一般属性：这些不能被视为规格。

² 20 in/min