



Vital-Line SHE5005

新加坡聚合树脂有限公司 - 易弯曲的聚氯乙烯

一般信息

总览

| | |
|------|------------|
| 材料状态 | • 已商用：当前有效 |
| 供货地区 | • 亚太地区 |
| 特性 | • 环氧乙烷消毒 |
| 用途 | • 医疗/护理用品 |
| 形式 | • 粒子 |
| 加工方法 | • 挤出 |

ASTM & ISO 属性¹

| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|------------------------|------|-----|---------------|
| 密度 / 比重 | 1.21 | | ASTM D792 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 抗张强度 ² (屈服) | 2840 | psi | ASTM D638 |
| 伸长率 ² (断裂) | 340 | % | ASTM D638 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 肖氏硬度 (邵氏 A) | 78 | | ASTM D2240 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 热稳定性 (374°F) | > 30 | min | ASTM D2115-92 |

备注

¹ 一般属性：这些不能被视为规格。

² 20 in/min