



Vital-Line SHE5205G

新加坡聚合树脂有限公司 - 易弯曲的聚氯乙烯

一般信息

产品说明

Vital-Line SHE 5205G is a Polyvinyl Chloride Medical Extrusion Compound available in pellet form.

总览

材料状态	• 已商用：当前有效
供货地区	• 亚太地区
特性	• 非邻苯二甲酸酯增塑剂 • 环氧乙烷消毒 • 抗伽马辐射
用途	• 医疗/护理用品
加工方法	• 挤出

ASTM & ISO 属性¹

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度 / 比重	1.22		ASTM D792
Congo Red (374°F)	30.0	min	BS 2782
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度 (屈服)	2760	psi	ASTM D638
伸长率 (断裂)	330	%	ASTM D638
硬度	额定值	单位制	测试方法
肖氏硬度 (邵氏 A)	82		ASTM D2240

补充信息

Typical temperature profile for processing compound is from 145°C to 185°C. The optimum temperatures depend on the type of machine as well as screw design being used to process.

Feeding zone 145°C

Compression zone 155°C ~ 175°C

Mixing zone 160°C ~ 185°C

Nozzle / Die zone 160°C ~ 175°C

备注

¹ 一般属性：这些不能被视为规格。