



Vital-Line SHE6610X

新加坡聚合树脂有限公司 - 易弯曲的聚氯乙烯

一般信息

总览	
材料状态	• 已商用：当前有效
供货地区	• 亚太地区
特性	• 屏蔽 X 射线
用途	• 医疗/护理用品
形式	• 颗粒
加工方法	• 挤出

ASTM & ISO 属性¹

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度 / 比重 ²	1.76 到 1.80		ASTM D792
硬度	额定值	单位制	测试方法
肖氏硬度 (邵氏 A)	69 到 75		ASTM D2240
热性能	额定值	单位制	测试方法
热稳定性 - Oven (374°F)	> 30.0 min		ASTM D2115-92

补充信息

Typical temperature profile for processing compound is from 135°C to 175°C. The optimum temperatures depend on the type of machine as well as screw design being used to process.

Feeding zone: 135°C

Compression zone: 145°C~155°C

Mixing zone: 155°C~165°C

Nozzle/Die Zone: 165°C~175°C

备注

¹ 一般属性：这些不能被视为规格。

² Opaque