



APEX® P-55002

Teknor Apex 公司 - 聚氯乙烯 + PUR

一般信息

总览

材料状态	• 已商用：当前有效		
供货地区	• 北美洲 • 非洲和中东	• 拉丁美洲 • 亚太地区	
特性	• 经增塑	• 耐低温	• 阻燃性
用途	• Flame Retardant Jacketing • Jacketing	• 电缆护套 • 电子电缆护套材料	• 护套，工业电缆 • 柔性护套材料
电缆类型	• AWM • CL2R • CL3R • CMR	• FPLP • FT-4 • ITC • OFNR	• PLTC • TC
机构评级	• UL 1277 • UL 13 • UL 1424	• UL 1666 • UL 1685 • UL 2250	• UL 444 • UL 758
Regulatory Statement	• Due to the frequent updates to regulations, specifically, California Proposition 65, EU REACH SVHCs, and RoHS, please contact Teknor Apex for the most up to date compliance statement, or refer to section 15 of the product SDS.		
外观	• 不透明	• 可用颜色	
形式	• 粒子		
加工方法	• 电线&线缆挤出成型		

ASTM & ISO 属性¹

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度 / 比重	1.44		ASTM D792
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度 (断裂)	3720	psi	ASTM D638
伸长率 (断裂)	310	%	ASTM D638
硬度	额定值	单位制	测试方法
肖氏硬度 (邵氏 C, 10 秒, Hand Held)	66		ASTM D2240
热性能	额定值	单位制	测试方法
连续使用温度	194	°F	ASTM D794
脆化温度	-50.8	°F	ASTM D746
可燃性	额定值	单位制	测试方法
极限氧指数	32	%	ASTM D2863

补充信息

Data Sheet Applies to Color Listed Below:
Natural (1056274)

3/30-lc

备注

¹ 一般属性：这些不能被视为规格。