HK:+852-69575415 China GuangDong:+13538586433 ShangHai:+18816996168

TEKNOR APEX

Telcar® GSE5573-A NAT (PRELIMINARY DATA)

新加坡聚合树脂有限公司 - 热塑性弹性体

一般信息

产品说明

Telcar SGE5573-A, available in Natural and colors, is a high performance thermoplastic elastomer designed for a variety of consumer product applications requiring a soft, rubber-like feel. Telcar SGE5573-A is a high density, low hardness grade that is suitable for injection molding.

总览

材料状态	• Preliminary Data		
供货地区	• 亚太地区		
外观	• 不透明	• 可用颜色	• 自然色
形式	• 粒子		
加工方法	• 注射成型		

ASTM & ISO 属性 [1]

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度 / 比重	1.26		ASTM D792
熔流率（熔体流动速率）(190°C/2.16 kg)	60	g/10 min	ASTM D1238
弹性体	**额定值**	**单位制**	**测试方法**
抗张强度 (断裂)	725	psi	ASTM D412
伸长率 (断裂)	400	%	ASTM D412
硬度	**额定值**	**单位制**	**测试方法**
肖氏硬度			ASTM D2240
邵氏 A, 1 秒	44		
邵氏 A, 5 秒	42		

备注

[1] 一般属性：这些不能被视为规格。