



Telcar® TL-2530A

Teknor Apex 公司 - 热塑性弹性体

一般信息

产品说明

Telcar TL-2530A is a general purpose, low density thermoplastic elastomer designed for injection molding applications.

总览

材料状态	• 已商用：当前有效		
供货地区	• 北美洲 • 非洲和中东	• 拉丁美洲 • 欧洲	• 亚太地区
特性	• Low Specific Gravity • 低密度 • 可粘性 • 良好的成型性能	• 良好的加工性能 • 良好的着色性 • 流动性高 • 通用	• 脱模性能良好 • 硬度，低
用途	• 垫圈 • 工业部件	• 工业应用 • 通用	
RoHS 合规性	• RoHS 合规		
外观	• 半透明	• 可用颜色	• 自然色
形式	• 粒子		
加工方法	• 挤出	• 注射成型	

ASTM & ISO 属性¹

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度 / 比重	0.890		ASTM D792
熔流率 (熔体流动速率) (190°C/2.16 kg)	1.5	g/10 min	ASTM D1238
弹性体	额定值	单位制	测试方法
抗张强度 (断裂)	700	psi	ASTM D412
伸长率 (断裂)	800	%	ASTM D412
撕裂强度			ASTM D624
横向流量	75.0	lbf/in	
流量	66.0	lbf/in	
压缩永久变形			ASTM D395
73°F, 22 hr	12	%	
158°F, 22 hr	28	%	
硬度	额定值	单位制	测试方法
肖氏硬度 (邵氏 A)	34		ASTM D2240

加工信息

注射	额定值	单位制
料筒后部温度	340 到 380	°F
料筒中部温度	350 到 390	°F
料筒前部温度	360 到 400	°F

Telcar® TL-2530A

Teknor Apex 公司 - 热塑性弹性体

注射	额定值	单位制
射嘴温度	370 到 410	°F
加工 (熔体) 温度	370 到 410	°F
模具温度	77 到 150	°F
注塑压力	200 到 1000	psi
注射速度	中等偏快	
背压	25.0 到 50.0	psi
螺杆转速	50 到 100	rpm
垫层	0.150 到 1.00	in

备注

¹ 一般属性：这些不能被视为规格。