



# Telcar® TL-2545A

Teknor Apex 公司 - 热塑性弹性体

## 一般信息

### 产品说明

Telcar® TL-2545A is a general purpose thermoplastic elastomer designed for a variety of industrial applications. Telcar® TL-2545A is a low density, medium hardness grade suitable for injection molding.

### 总览

材料状态	• 已商用：当前有效		
供货地区	• 北美洲 • 非洲和中东	• 拉丁美洲 • 欧洲	• 亚太地区
特性	• Low Specific Gravity • Without Fillers • 低密度	• 良好的成型性能 • 流动性低 • 脱模性能良好	• 硬度，低
用途	• 把手 • 垫圈 • 工业应用	• 建筑应用领域 • 柔软触感应用 • 柔软的把手	• 通用
RoHS 合规性	• RoHS 合规		
外观	• 不透明	• 可用颜色	• 自然色
形式	• 粒子		
加工方法	• 注射成型		

## ASTM & ISO 属性<sup>1</sup>

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度 / 比重	0.890		ASTM D792
熔流率 (熔体流动速率) (190°C/2.16 kg)	16	g/10 min	ASTM D1238
弹性体	额定值	单位制	测试方法
抗张强度 (断裂)	830	psi	ASTM D412
伸长率 (断裂)	800	%	ASTM D412
硬度	额定值	单位制	测试方法
肖氏硬度 (邵氏 A)	45		ASTM D2240

## 加工信息

注射	额定值	单位制
料筒后部温度	340 到 380	°F
料筒中部温度	350 到 390	°F
料筒前部温度	360 到 400	°F
射嘴温度	370 到 410	°F
加工 (熔体) 温度	370 到 410	°F
模具温度	77 到 150	°F
注塑压力	200 到 1000	psi
注射速度	中等偏快	
背压	25.0 到 50.0	psi
注射	额定值	单位制
螺杆转速	50 到 100	rpm
垫层	0.150 到 1.00	in

### 备注

<sup>1</sup> 一般属性：这些不能被视为规格。