



Telcar® TL-81-D965-P

Teknor Apex 公司 - 热塑性弹性体

一般信息

产品说明

Telcar TL-81-D965-P is a general purpose, halogen-free thermoplastic elastomer designed for electrical applications requiring flexibility over a wide temperature range. Telcar TL-81-D965-P is a high durometer grade that is RoHS compliant and is suitable for both injection molding and extrusion.

总览

材料状态	• 已商用：当前有效		
供货地区	• 北美洲 • 非洲和中东	• 拉丁美洲 • 欧洲	• 亚太地区
特性	• 高比重 • 高弹性 • 高拉伸强度 • 高密度	• 良好的熔体强度 • 良好的着色性 • 流动性低 • 通用	• 无卤 • 延高的拉伸率 • 硬度高
用途	• 电气/电子应用领域 • 电气元件 • 电线电缆应用	• 绝缘材料 • 军用电缆绝缘材料 • 通用	• 橡胶取代
RoHS 合规性	• RoHS 合规		
外观	• 不透明	• 可用颜色	• 自然色
形式	• 粒子		
加工方法	• 挤出	• 注射成型	

ASTM & ISO 属性¹

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度 / 比重	1.11		ASTM D792
熔流率 (熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	1.0	g/10 min	ASTM D1238
弹性体	额定值	单位制	测试方法
拉伸应力 ^{2,3} (100%应变, 0.0200 in)	725	psi	ASTM D412
拉伸应力 ^{2,3} (300%应变, 0.0200 in)	920	psi	ASTM D412
抗张强度 ^{2,3} (断裂, 0.0200 in)	1750	psi	ASTM D412
伸长率 ^{2,3} (断裂, 0.0200 in)	700	%	ASTM D412
硬度	额定值	单位制	测试方法
肖氏硬度 (邵氏 A)	87		ASTM D2240
热性能	额定值	单位制	测试方法
连续使用温度	221	°F	ASTM D794
RTI Elec	122	°F	UL 746B
RTI	122	°F	UL 746B
老化	额定值	单位制	测试方法
空气中拉伸强度的变化率 (277°F, 168 hr)	5.0	%	ASTM D573
空气中极限伸长率的变化率 (277°F, 168 hr)	-9.0	%	ASTM D573
拉伸强度的变化率 (140°F, 168 hr, 在 IRM 902 油中)	-72	%	ASTM D471
极限伸长率的变化率 (140°F, 168 hr, 在 IRM 902 油中)	-55	%	ASTM D471
电气性能	额定值	单位制	测试方法
体积电阻率			ASTM D257
73°F	3.1E+15	ohms·cm	
122°F	6.6E+13	ohms·cm	
介电强度	1100	V/mil	ASTM D149
介电常数 (1 kHz)	2.50		ASTM D150

Telcar® TL-81-D965-P
Teknor Apex 公司 - 热塑性弹性体

可燃性	额定值	单位制	测试方法
UL 阻燃等级 (0.06 in, All Colors)	HB		UL 94
极限氧指数	18	%	ASTM D2863

加工信息

注射	额定值	单位制
料筒后部温度	340 到 380	°F
料筒中部温度	350 到 390	°F
料筒前部温度	360 到 400	°F
射嘴温度	370 到 410	°F
加工 (熔体) 温度	370 到 410	°F
模具温度	77 到 150	°F
注塑压力	200 到 1000	psi
注射速度	中等偏快	
背压	25.0 到 50.0	psi
螺杆转速	50 到 100	rpm
垫层	0.150 到 1.00	in

挤出	额定值	单位制
料筒 1 区温度	330 到 370	°F
料筒 2 区温度	340 到 380	°F
料筒 3 区温度	350 到 390	°F
料筒 4 区温度	350 到 390	°F
料筒 5 区温度	360 到 400	°F
口模温度	374 到 410	°F

挤压说明
螺杆转速 30 - 100 rpm

备注
¹ 一般属性：这些不能被视为规格。
² C 模具, 20 in/min
³ die cut from extruded tapes