



Halguard® XL 60003 XRD

Teknor Apex 公司 - 聚烯烃

一般信息

总览

材料状态	• 已商用：当前有效
供货地区	<ul style="list-style-type: none"> • 北美洲 • 非洲和中东 • 拉丁美洲 • 亚太地区
特性	<ul style="list-style-type: none"> • 低烟度 • 辐射可交联 • 绝缘 • 良好的电气性能 • 耐日光性，720 小时 • 耐油性能 • 耐紫外光安定化 • 填充 • 无卤 • 阻燃性
用途	<ul style="list-style-type: none"> • LSZH Insulation • LSZH Jacketing
机构评级	• UL 94
Regulatory Statement	• Due to the frequent updates to regulations, specifically, California Proposition 65, EU REACH SVHCs, and RoHS, please contact Teknor Apex for the most up to date compliance statement, or refer to section 15 of the product SDS.
外观	<ul style="list-style-type: none"> • 黑色 • 可用颜色 • 自然色
形式	• 粒子
加工方法	• 电线&线缆挤出成型

ASTM & ISO 属性¹

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度 / 比重	1.49		ASTM D792
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度 (断裂)	1600	psi	ASTM D638
伸长率 (断裂)	220	%	ASTM D638
硬度	额定值	单位制	测试方法
肖氏硬度			ASTM D2240
邵氏 D, 10 秒, Hand Held	36		
邵氏 D, 10 秒, Operating Stand	34		
可燃性	额定值	单位制	测试方法
极限氧指数	35	%	ASTM D2863

补充信息

Data Sheet Applies to Color Listed Below:

Natural (1007041)

7/24-1c

备注

¹ 一般属性：这些不能被视为规格。