

LLDPE FT810P

YUCLAIR FT810P是1-辛烯共聚聚乙烯，设计应用在缠绕薄膜以及流延型包装薄膜中。YUCLAIR FT810P具有比竞争牌号线性聚乙烯更强的性能。YUCLAIR FT810P展现出了优异的拉伸强度，抗撕裂强度，落标冲击强度，低晶点以及粘结力。YUCLAIR FT810P可以在流延设备中使用标准加工工艺进行稳定的生产。

YUCLAIR FT810P符合FDA法规21 CFR177.1520对所有食品接触的规定。

大类 / 应用

薄膜 / 尿不湿，缠绕膜（流延）

典型数值

	典型数值	单位	测试方法
密度	0.918	g/cm ³	ASTM D1505
熔融指数	2.4	g/10min	ASTM D1238
添加剂	-		SK Method

物理性能

	典型数值	单位	测试方法
薄膜厚度	30	μm	ASTM D746
维卡软化温度	100	°C	ASTM D1525
屈服拉伸强度(MD)	100	kg/cm ²	ASTM D882

ISO 9001 Certified





屈服拉伸强度(TD)	100	kg/cm ²	ASTM D882
断裂拉伸强度(MD)	450	kg/cm ²	ASTM D882
断裂拉伸强度(TD)	410	kg/cm ²	ASTM D882
断裂伸长率(MD)	720	%	ASTM D882
断裂伸长率(TD)	780	%	ASTM D882
抗撕强度(MD)	20	g/μm	ASTM D1922
抗撕强度(TD)	21	g/μm	ASTM D1922
摆锤冲击强度	8	kg-cm	ASTM D3420
雾度	2	%	ASTM D1003
脆化温度	<-80	°C	ASTM D746

备注:

典型数值，不可视作规格。薄膜物理性能和加工工艺有很大关系，所以客户应该自行做测试。

薄膜挤出条件：螺杆直径 40mm，模口间隙 1mm，熔温(°C) 190~230

ISO 9001 Certified

