

IMPACT PP B920G

用途

注射成型 / 瓶盖

物理特性

	质量指示	单位	实验方法
熔融指数	2.5	g/10min	ASTM D1238
维卡软化点	155	°C	ASTM D1525
拉伸强度(屈服点)	320	kg/cm ²	ASTM D638
伸长率	<300	%	ASTM D638
IZOD 耐冲击强 (Notched, 23°C)	12	kg-cm/cm	ASTM D256
弯曲弹性率	16500	kg/cm ²	ASTM D790
硬度(Rockwell)	95	R Scale	ASTM D785
热变形温度	110	°C	ASTM D648
流动性	500	mm	SK Method

注意：以上数据为典型值，并不指示特定的规格。

ISO 9001 Certified

