

# HOMO PP H350F

YUPLENE H350F是为注射成形而研制的均聚丙烯。刚性很强，数指稳定性优秀，因此已获得了UL认证。广泛使用在一般生活用品食品容器及育苗箱子中。

YUPLENE H350F满足一切食品接触的FDA规定21CFR177.1520。

## 用途

注射成型 / 日用品, 家用器具

## 物理特性

	质量指示	单位	实验方法
熔融指数	7.0	g/10min	ASTM D1238
维卡软化点	154	°C	ASTM D1525
拉伸强度(屈服点)	380	kg/cm <sup>2</sup>	ASTM D638
伸长率	>500	%	ASTM D638
IZOD 耐冲击强 (Notched, 23°C)	4.0	kg·cm/cm	ASTM D256
弯曲弹性率	15000	kg/cm <sup>2</sup>	ASTM D790
硬度(Rockwell)	95	R Scale	ASTM D785
热变形温度	100	°C	ASTM D648
流动性	700	mm	SK Method

注意：以上数据为典型值，并不指示特定的规格。

ISO 9001 Certified

