

HOMO PP H730F

YUPLENE H730F为麻袋、磁带、绳子等用于牵伸用途的物品而研制出的均聚丙烯。
YUPLENE H715F满足一切食品接触的FDA规定21 CER177.1520。

用途

拉丝 / 绳子, 片子, 录音带, 帐篷, 袋

物理特性

	质量指示	单位	实验方法
密度	0.905	g/cm ³	ASTM D1505
熔融指数	3.5	g/10min	ASTM D1238
维卡软化点	152	°C	ASTM D1525
拉伸强度(屈服点)	370	kg/cm ²	ASTM D638
伸长率	>500	%	ASTM D638
IZOD 耐冲击强 (Notched, 23°C)	5	kg·cm/cm	ASTM D256
流动性	510	mm	SK Method
弯曲弹性率	15000	kg/cm ²	ASTM D790
硬度(Rockwell)	97	R Scale	ASTM D785
热变形温度	105	°C	ASTM D648
加热老化时间(in Air at 150°C)	360	hr	ASTM D3012

注意：以上数据为典型值，并不指示特定的规格。

ISO 9001 Certified

