SK global chemical

Data Sheet

IMPACT PP BX3920

用途

注射成型 / 家电用品，汽车配件，大型容器

物理特性

	质量指示	单位	实验方法
熔融指数	100.0	g/10min	ASTM D1238
维卡软化点	155	°C	ASTM D1525
拉伸强度(屈服点)	330	kg/cm²	ASTM D638
伸长率	<100	%	ASTM D638
IZOD 耐冲击强 (Notched, -20°C)	3.0	kg·cm/cm	ASTM D256
IZOD 耐冲击强 (Notched, 23°C)	6.0	kg·cm/cm	ASTM D256
流动性	>800	mm	SK Method
弯曲弹性率	19000	kg/cm²	ASTM D790
硬度(Rockwell)	105	R Scale	ASTM D785
热变形温度	135	°C	ASTM D648
加热老化时间(in Air at 150°C)	360	hr	ASTM D3012

注意：以上数据为典型值，并不指示特定的规格。

ISO 9001 Certified