

TAIPOL[®]

TAIPOL[®] 6159

苯乙烯-乙烯/丁烯-苯乙烯嵌段共聚合物

TAIPOL[®] 6159 为 29.5%苯乙烯含量之线性三嵌段共聚物

本产品具有以下特性：

- 高分子量
- 优越的耐候、耐热及高压永久变形特性
- 与塑料和加工油有良好之兼容性
- 适用于沥青改质、塑料改性与热塑性弹性掺配制品等应用

TAIPOL[®] 6159 (SEBS) 的生产地为中国，产品以粉状形态供应

聚合物特性	测试方法	单位	数值 ⁽¹⁾
二嵌段含量	TSRC Method	wt%	<1
比重	ASTM D792	-	0.91
硬度	ASTM D2240	Shore A	-
抗拉强度	ASTM D412	MPa	-
延伸率	ASTM D412	%	-
溶液黏度 ⁽²⁾	TSRC Method	cP	320

销售规格	测试方法	单位	范围	
			最小值	最大值
苯乙烯含量	TSRC Method	wt%	28.0	31.0
挥发份	TSRC Method	wt%	-	0.5
灰份 (不含抗结块剂)	ASTM D5667	wt%	-	0.2
灰份 (含抗结块剂)	ASTM D5667	wt%	-	1.0
熔融指数 ⁽³⁾	ASTM D1238	g/10min	-	-

1) 未限定于标准规格中

2) 5 wt% in Toluene, 25°C

3) 230°C/2.16kg