

Nylon6



## A1030R

类型 : 微结晶型、深物注塑 良好的印刷性

Identification mark : PA6

性质	试验条件	试验法	单位	干透时	吸水时 (50%RH)	
机械性质	拉伸强度	降伏 破断	MPa	85	55	
	拉伸弹性率			ISO 527-1,-2	2900	1200
	拉伸歪斜	降伏 破断		%	4 30	25 150
	弯曲强度		ISO 178	MPa	105	50
	弯曲弹性率			MPa	2800	1200
	摆锤式冲击强度	无凹口	ISO 179/1eU	kJ/m <sup>2</sup>	NB	NB
		带凹口	ISO 179/1eA		4	31
洛氏硬度	R 尺度	ISO 2039-2	—	120	85	
热性质	热传导率	流动方向 厚度方向	ISO 18755	W/(m·K)		
	线膨胀系数	流动方向	ISO 11359-2	10 <sup>-4</sup> /°C	1.0	
		直角方向				
负重绕度温度	1.8MPa	ISO 75-1,-2	°C	65		
	0.45MPa			170		
电气性质	体积固有电阻	流动方向	IEC 62631-3-1	Ω·m	10 <sup>13</sup>	10 <sup>11</sup>
	耐电压	t:1mm	IEC 60243-1	kV/mm	37	33
	比介质常数	10 <sup>6</sup> Hz	IEC 62631-2-1	—	3.4	3.7
	介质损耗角正切	10 <sup>6</sup> Hz	IEC 62631-2-1	—	0.02	0.08
	耐跟踪性		IEC 60112	—	600<	
其他	密度		ISO 1183	g/cm <sup>3</sup>	1.14	
	吸水率	23°C,50%RH	ISO 62	%	2.8	
	注塑收缩率	流动方向	UNITIKA Method 3mmt	%	1.3	
		直角方向			1.5	
	MVR	275°C,5kg	ISO 1133	cm <sup>3</sup> /10min	220	
燃烧性	0.84mmt	UL94 File No.E47924	—	V-2		
注塑条件	气缸温度			°C	230-260	
	模具温度			°C	50-100	

(注)上述物性值为代表物性值,并非针对材料规格的最低保证值。