

Nylon6



EX-1030

类型 : 高粘度 高冲击 耐寒性

Identification mark : PA6-I

性质	试验条件	试验法	单位	干透时	吸水时 (50%RH)	
机械性质	拉伸强度	降伏 破断	MPa	40	30	
	拉伸弹性率			ISO 527-1,-2	1500	600
	拉伸歪斜	降伏 破断		%	6 200<	35 200<
	弯曲强度		ISO 178	MPa	55	25
	弯曲弹性率			MPa	1500	600
	摆锤式冲击强度	无凹口	ISO 179/1eU	kJ/m ²	NB	NB
		带凹口	ISO 179/1eA		91	NB
洛氏硬度	R 尺度	ISO 2039-2	—	93	65	
热性质	热传导率	流动方向 厚度方向	ISO 18755	W/(m·K)		
	线膨胀系数	流动方向	ISO 11359-2	10 ⁻⁴ /°C	1.2	
		直角方向				
负重绕度温度	1.8MPa	ISO 75-1,-2	°C	50		
	0.45MPa			85		
电气性质	体积固有电阻	流动方向	IEC 62631-3-1	Ω·m	10 ¹³	10 ¹²
	耐电压	t:1mm	IEC 60243-1	kV/mm	42	
	比介质常数	10 ⁶ Hz	IEC 62631-2-1	—	2.9	
	介质损耗角正切	10 ⁶ Hz	IEC 62631-2-1	—	0.02	
	耐跟踪性		IEC 60112	—		
其他	密度		ISO 1183	g/cm ³	1.04	
	吸水率	23°C,50%RH	ISO 62	%	2.0	
	注塑收缩率	流动方向	UNITIKA Method 3mmt	%	1.2	
		直角方向			1.6	
	MVR	275°C,5kg	ISO 1133	cm ³ /10min	2	
燃烧性	mmt	UL94 File No.E47924	—			
注塑条件	气缸温度			°C	250-270	
	模具温度			°C	50-100	

(注)上述物性值为代表物性值,并非针对材料规格的最低保证值。