

Nylon66



E2000

类型 : 标准

Identification mark : PA66

性质	试验条件	试验法	单位	干透时	吸水时 (50%RH)	
机械性质	拉伸强度	降伏 破断	ISO 527-1,-2	MPa	85	60
	拉伸弹性率			MPa	3000	1000
	拉伸歪斜	降伏 破断		%	4	25
	弯曲强度		ISO 178	MPa	115	50
	弯曲弹性率			MPa	3000	1100
	摆锤式冲击强度	无凹口	ISO 179/1eU	kJ/m ²	NB	NB
		带凹口	ISO 179/1eA		5	15
洛氏硬度	R 尺度	ISO 2039-2	—	120	108	
热性质	热传导率	流动方向 厚度方向	ISO 18755	W/(m·K)		
	线膨胀系数	流动方向 直角方向	ISO 11359-2	10 ⁻⁴ /°C	0.9	
	负重绕度温度	1.8MPa	ISO 75-1,-2	°C	70	
0.45MPa		195				
电气性质	体积固有电阻	流动方向	IEC 62631-3-1	Ω·m	10 ¹²	
	耐电压	t:1mm	IEC 60243-1	kV/mm	32	
	比介质常数	10 ⁶ Hz	IEC 62631-2-1	—	3.4	
	介质损耗角正切	10 ⁶ Hz	IEC 62631-2-1	—	0.04	
	耐跟踪性		IEC 60112	—	600	
其他	密度		ISO 1183	g/cm ³	1.14	
	吸水率	23°C,50%RH	ISO 62	%	2.3	
	注塑收缩率	流动方向	UNITIKA Method 3mmt	%	1.8	
		直角方向			2.0	
	MVR	275°C,5kg	ISO 1133	cm ³ /10min	105	
	燃烧性	0.81mmt	UL94 File No.E47924	—	V-2	
注塑条件	气缸温度			°C	270-290	
	模具温度			°C	60-110	

(注)上述物性值为代表物性值,并非针对材料规格的最低保证值。